




THIN BED (JM 100 / 101 / 102 / 103)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Thinbed adalah campuran semen, *filler*, pasir silika dan *additive* yang sudah dikemas secara kering, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk dipakai sebagai perekat AAC/ALC maupun Bata Ringan lainnya.

Kegunaan :

- Jaya Mortar® Thinbed direkomendasikan dengan tebal 2 - 3 mm untuk JM 100/101/103 dan 4 - 6 mm untuk JM 102, diaplikasikan untuk :
 - Perekat/Spesi pada AAC/ALC Block maupun Bata Ringan lainnya.

Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Filler	: Lime Powder
Additive	: Polymer
Kebutuhan Air per zak	: \pm 10-11 liter per 40 kg
Compressive Strength	: \geq 16,0 N/mm ²
Real Coverage per zak	: \pm 13 m ² (@ 40kg) ; tebal spesi 2 - 3 mm (JM 100/101/103)
Potential Coverage per zak	: \pm 7 m ² (@ 40kg) ; tebal spesi 4 - 6 mm (JM 102)
Dry Density	: \pm 15 m ² (@ 40kg) ; tebal spesi 2 - 3 mm (JM 100/101/103)
Wet Density	: \pm 8 m ² (@ 40kg) ; tebal spesi 4 - 6 mm (JM 102)
	: 1,4 gr/cc
	: 1,9 gr/cc

Cara Penggunaan :

Persiapan :
Bersihkan permukaan AAC/ALC dari kotoran, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan AAC/ALC Block.

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik pada produk ini.

Aplikasi :
Aplikasikan dengan cara menyebar adukan Thinbed ke atas AAC/ALC Block, kemudian ratakan dengan Roskam bergerigi. Tekan AAC/ALC Block perlahan

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 40 kg kantong kertas/paper bag dengan inner *polyethylene*


Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum



ACIAN (JM 300)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Acian adalah campuran semen, *filler* dan *additive* yang dikenal, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai acian dinding plester

Kegunaan :

- Jaya Mortar® Acian direkomendasikan dengan tebal 2 - 3 mm, diaplikasikan untuk :
 - Acian dinding plester

Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Filler	: Lime Powder
Additive	: Polymer
Kebutuhan Air per zak	: \pm 12-13 liter per 40 kg
Compressive Strength	: $>$ 10 N/mm ²
Real Coverage per zak	: \pm 16 m ² (@ 40kg) ; ketebalan 2 - 3 mm
Potential Coverage per zak	: \pm 18 m ² (@ 40kg) ; ketebalan 2 - 3 mm
Dry Density	: 1,2 gr/cc
Wet Density	: 1,8 gr/cc

Cara Penggunaan :

Persiapan :
Bersihkan permukaan plasteran dari kotoran, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan plasteran yang akan diaci.

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimum.

Aplikasi :
Untuk penggunaan acian dapat dicapai dengan ketebalan maksimum 3 mm, pada umumnya aplikasi pekerjaan yang disarankan mencapai ketebalan 2 mm.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 40 kg kantong kertas/paper bag dengan inner *polyethylene*

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

