



PLASTER PLUS (JM 220)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Plaster Plus adalah campuran semen, *filler*, pasir silika dan additive yang dikemas, hanya menambahkan air dan mengaduknya hingga merata untuk dipakai sebagai pengganti plaster dan acian pada dinding bata ringan (AAC/ALC Block)

Kegunaan :

Jaya Mortar® Plaster Plus direkomendasikan dengan ketebalan 8 - 10 mm yang diaplikasikan pada dinding bata ringan AAC/ALC Block



Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu terang
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Additive	: Polymer
Kebutuhan Air	: ± 12 liter per 50 kg
Compressive Strength	: 5,0 - 7,0 N/mm ²
Real Coverage per zak	: $\pm 3,75$ m ² tebal 8mm
Potential Coverage per zak	: ± 4 m ² tebal 8 mm

Cara Penggunaan :

Bersihkan debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan AAC/ALC block

Direkomendasikan menggunakan mesin mixing. Apabila tidak ada, pencampuran dapat dilakukan manual. Tambahkan air secara bertahap sedikit demi sedikit hingga mencapai adukan merata. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimal

Diaplikasikan Plaster Plus JM 220 pada permukaan AAC/ALC Block dengan menggunakan roskan, perlu diperhatikan bahwa AAC/ALC Block dianjurkan untuk dicurung (dibasahi) terlebih dahulu sebelum Plaster Plus diaplikasikan. Ratakan Plaster Plus dengan menggunakan Jidar Aluminium.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 50 kg kantong plastic dengan polyethylene liner atau kantong plastic laminated.

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum



FLOOR SCREED (JM 190)




Definisi Produk :

Jaya Mortar® Floor Screed adalah campuran semen, additive, *filler* dengan agregat pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambahkan air, untuk dipakai sebagai perata lantai.

Kegunaan :

Jaya Mortar® Floor Screed direkomendasikan dengan ketebalan 1-3 cm.



Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Agregat	: Pasir silika, ukuran maksimum partikel 2,4 mm
Additive	: Polymer
Kebutuhan Air	: 8 - 9 liter air per 50 kg
Compressive Strength	: > 7 N/mm ²
Real Coverage per zak	: $\pm 2,5$ m ² dengan ketebalan 10 mm
Potential Coverage per zak	: ± 3 m ² dengan ketebalan 10 mm

Cara Penggunaan :

Bersihkan permukaan beton yang akan digelar adukan Jaya Mortar® Floor Screed dari kotoran, debu, minyak dan partikel lainnya. Adukan diaplikasikan pada lantai kerja beton, ratakan permukaan dengan Penggaris Panjang. Setelah 24 jam di curing selama 3 hari dengan menyiram air secukupnya. Setelah waktu pengering Floor Screed tidak ada genangan air.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 50 kg kantong plastik dengan polyethylene liner.

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

